

FAKTYCZNE wskaźniki zużycia stali na poszczególne elementy konstrukcji w COLORLAND II

Przeliczone precyzyjnie z wykonanego Projektu Wykonawczego

Wskaźniki zużycia stali zbrojeniowej w odniesieniu do 1m³ betonu

Fundamenty - 46 kg/m³

Słupy - 168 kg/m³

Belki - 123 kg/m³

Strop w części biuro - 171 kg/m³

Strop w części produkcji - 216 kg/m³

Stropodach - 136 kg/m³

Przesyłam FAKTYCZNE wskaźniki zużycia stali na poszczególne elementy konstrukcji w COLORLAND II

Przeliczone precyzyjnie z wykonanego Projektu Wykonawczego

Wskaźniki zużycia stali zbrojeniowej w odniesieniu do 1m³ betonu

Fundamenty - 46 kg/m³

Słupy - 168 kg/m³

Belki - 123 kg/m³

Strop w części biuro - 171 kg/m³

Strop w części produkcji - 216 kg/m³

Stropodach - 136 kg/m³